

# スタイロ畳公共工事仕様書対照、及び設計価格表

ダウ化工株式会社  
機能・生活資材部  
TEL06-4807-1503/FAX06-4807-1568

国土交通省住宅局「公共住宅建設工事共通仕様書」「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」及びスタイロ畳対照表

畳の種類		A種	B種	C種	D種				
畳床 JIS		JIS A5901:2014			JIS A5914:2013				
JIS A5902による畳の区分	畳床	WR-1	WR-2	PS-C20	KT-I	KT-II	KT-III	KT-N	KT-K
		わら畳床1級	わら畳床2級	ホリスレンフォームサンドイッチ畳床	建材畳床I形(オールホード畳床)	建材畳床II形	建材畳床III形	建材畳床N形(オールフォーム畳床)	建材畳床K形(オールフォーム畳床K形)
	畳表	J1	C1	C2					
		畳表の縦糸が麻系のもの 畳表の日本農林規格に定める1等のもの又は同等以上の品質のもの	畳表の縦糸が綿系のもの 畳表の日本農林規格に定める1等のもの又は同等以上の品質のもの	畳表の縦糸が綿系のもの 畳表の日本農林規格に定める2等のもの又は同等以上の品質のもの					
畳縁		JIS L3108(畳へり地)によるへり地とし、特記による。							
へり下紙		黒紙とハトロン紙を貼り合わせた紙等とし、寸法が正しく色むらが無いもの							
針足(mm)	平刺	機械縫い30以下、手縫い35以下		機械縫い30以下、手縫い45以下					
	返し	機械縫い35以下、手縫い35以下		機械縫い40以下、手縫い50以下					
	框	機械縫い45以下、手縫い45以下		機械縫い45以下、手縫い60以下					
JISによる熱抵抗値(m <sup>2</sup> ・K/W)	XPS 1種	0.71 (XPS使用なし)	0.71 (XPS使用なし)	0.93 (XPS使用なし)	0.81 (XPS使用なし)	0.95	0.97	1.01	
	XPS 2種(スタイロフォームTM)					1.21	1.21	1.45	
	XPS 3種								
畳床重量	kg	100W:34kg 95W:28.9kg 92W:27kg	100W:30kg 95W:27kg 92W:25.4kg	100W:23kg 95W:20.8kg 92W:19.5kg	100W:24.5kg 94W:21.5kg 91W:20.5kg	100W:13.5kg 94W:12kg 91W:11.5kg	100W:13.5kg 94W:12kg 91W:11.5kg	100W:5.5kg 94W:5.0kg 91W:4.5kg	
	許容差	±2.5kg			±1.5kg				
スタイロ畳	種類	Aタイプ		G IIタイプ		G IIIタイプ		Cタイプ(K/N) かるい匠(N) かるいだん(N)	
畳床記号	KT-II	(JIS A5914)	TB15・10・PS25						
	KT-III	(JIS A5914)	TB15・PS25・TB10						
	KT-I	(JIS A5914)	TB15・15・10・10						
	KT-K	(JIS A5914)	PS45	框補強板有り				※TB … 畳ボード	
	KT-N	(JIS A5914)	PS45	框補強板無し		かるい匠/かるいだんは、KT-Nのみとなります。		※PS … 押出ホリスレンフォーム	
	※	JIS A5914において、押出発泡ホリスレンフォーム保温材は密度27kg/m <sup>3</sup> 以上と規定されています。							
	※	性能規定で仕様を規定する場合、熱抵抗値で規定することが可能です。							

※D種の場合の畳床の記号は特記によります

※設計価格は、畳厚 55mm関東間(880x1760mm)

※特殊加工 設計価格  
半畳縁有り 1帖ものの価格の70%  
半畳縁なし 1帖ものと同価格

その他、特殊加工

切り欠き(柱等) 1箇所につき割増あり  
炉切り 別途加工料  
炉畳 設計価格の50%  
中京間(910x1820mm) 設計価格の20%増し  
関西間(955x1910mm) 設計価格の20%増し

※スタイロ畳「藻快君」(稚内層珪藻岩仕様) 調湿建材認定量



※詳細は、別紙参照ください

スタイロ畳「藻快君」G II形

スタイロ畳「藻快君」かるい匠

※JIS規格外「スタイロ畳」

スタイロ畳Cタイプ薄畳 対応可能

厚み 30mm~50mm

半畳縁有り

半畳縁無し

畳表: 天然イ草(国産・中国産)、化学製(積水成型工業・大建工業等)等ご要望に応じて対応できます。なお、化学表に関してはカラー表も対応可能です。(価格については、別途お問い合わせください)

参考: JIS A5902:2004 畳(抜粋)、及び畳表の日本農林規格(平成25年4月1日農林水産省告示第807号) 抜粋

畳 寸法	記号	特等			
		1等	2等	3等	4等
1910 x 955 x 55	95W-55	8.0cm以上	5.0cm以上	4.0cm以上	
1820 x 910 x 55	91W-55	11.0cm以上	8.0cm以上	7.0cm以上	
1760 x 880 x 55	88W-55				
1760 x 880 x 60	88W-60				
幅	1種	2種	3種		
	95.0(+/-)0.5cm	91.0(+/-)0.5cm	89.0(+/-)1.0cm		
長さ	103cmの整数倍(ただし、3倍までに限る。)(+)30cm	98cmの整数倍(ただし、3倍までに限る。)(+)30cm	96cmの整数倍(ただし、3倍までに限る。)(+)30cm		
品位	つき出し	8.0cm以上	5.0cm以上	4.0cm以上	
	うら毛	11.0cm以上	8.0cm以上	7.0cm以上	
色合い	色沢	いぐさ固有の色沢を有すること			
	色調	特に優良であること	優良であること	良好であること	
色段	色段	混入が全くないこと	混入が全くないこと	混入が殆どないこと	
	変色	混入が全くないこと	混入が全くないこと	混入が殆どないこと	
粒ぞろい	粒ぞろい	特に良いこと	良いこと	-----	
	地合い	特に密であること	密であること		
仕上げ	仕上げ	優良であること	良好であること	概ね良好であること	
	汚れその他の欠点	全くないこと		殆どないこと	

(+)を冠した数は、それぞれの長さの増が許容される範囲を示す